

501396

CATALIZADOR BARNIZ PARQUET POLIUR. STDO.



06/07/2006



FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA
LÍNEA POLIURETANOS 2 COMP. (SUELOS)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador exclusivo para Barniz Parquet Poliuretano Satinado, al que le confiere dureza y elasticidad

USOS

Mezcla con Parquet poliuretano satinado(501395), Relación 1 a 1

PROPIEDADES

Dureza
Poder de relleno
Transparencia
Evita el rayado
Adecuada reactividad
Diseñado exclusivamente para reticular el Barniz Parquet poliuretano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relación de mezcla	1 (Barniz) : 1 (Catalizador)
Vida de la mezcla	3 h
Peso específico	1+-0,05 kg/l
Viscosidad	15+-3s
Sólidos en volumen	34%
Sólidos en peso	38%
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Colores	Incoloro

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Maderas nuevas:
- Seguir las indicaciones reflejadas en ficha técnica (Cód 501395) Barniz Parquet Poliuretano + Catalizador

Restauración y mantenimiento

- Maderas barnizadas o pintadas:
- Seguir las indicaciones reflejadas en ficha técnica (Cód 501395) Barniz Parquet Poliuretano + Catalizador

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Agregar a Barniz Parquet Poliuretano, en la proporción arriba indicada
- Mezclar ambos productos, mediante agitación manual con espátula de madera, metálica o de vidrio, sin ocluir aire y dejando reposar 5 minutos
- Seguir las indicaciones reflejadas en ficha técnica (Cód 501395) Barniz Parquet Poliuretano + Catalizador

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente poliuretano 1410

Método de aplicación **Dilución orientativa****SISTEMA****Procesos por tipo de soporte****Imprimación****Intermedia****Acabado****SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Tóxico por ingestión.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter los residuos al desagüe.

Conservar el producto en zonas secas.

ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:

Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.

Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y lijado o cepillado de pinturas.

Mantener la ventilación del local hasta el total secado del producto.

Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.

Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo de inflamación.

NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 16 L